



**IDEAL PARA PAREDES TIZOSAS, ESTUCO,
MASILLA, YESO, DURO YESO & SHEETROCK**

ACRYL PRIMER DATA SHEET

Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

ACRYL PRIMER™

IDEAL PARA PAREDES TIZOSAS, ESTUCO, MASILLA, YESO, DURO YESO & SHEETROCK

Es un imprimador 100% de latex acrílico o capa primaria que sella la superficie bloqueando la eflorescencia (manchas de sales en el concreto) antes de ser pintado. El producto asegura que la pintura tenga una buena adherencia, resistencia a las manchas de humo, el moho y la protección contra la humedad. ACRYL PRIMER™ sella las micro fisuras en el concreto y es resistente a la alcalinidad del sustrato. No es tóxico y es ambientalmente seguro.

Está diseñada con la más alta calidad de materias primas y la más alta tecnología en una formulación perfectamente balanceada para cumplir con el rol de proteger sus proyectos garantizando su inversión.

USOS

Ideal como primera capa en interiores y exteriores, tanto en superficies nuevas como en superficies deteriorada, cemento, concreto, mortero, madera, mampostería, yeso, estuco, ladrillo tabique, construcción en general.

DESEMPEÑO

- Agradable acabado Eggshell
- Cubrimiento estándar
- Máxima durabilidad
- Aumenta el rendimiento y anclaje de las capas finales
- Fácil de aplicar
- Bloquea la eflorescencia y el tizado
- No contiene plomo
- Contiene fungicidas que evitan la formación de Algas/Hongos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para su aplicación se recomienda preparación de la superficie (SP2/SP3) que asegure que la misma esté libre de polvo, grasas, aceites o pinturas sueltas y en mal estado.

Superficies nuevas

•Es necesario que el pañete esté curado (mínimo 30 días) con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.

•Elimine polvo, grasa o mugre, con agua y anti hongos (cloro), enjuague y deje secar o mediante un lavado con agua a alta presión.

•Remueva la eflorescencia (polvillo blancuzco cristalino visible en la superficie del cemento), este debe ser eliminado usando una mezcla de ¼ de ácido muriático y ¾ de agua. Use un cepillo de mango largo. Enjuague completamente con abundante agua.

Superficies previamente pintadas

•Elimine polvo, grasa o mugre, con agua y anti hongos (cloro), enjuague y deje secar o aplique lavado con agua a alta presión.

•Remueva la pintura descascarada o desprendida.

•Resane hoyos y grietas y deje secar la superficie.

RECOMENDACIONES

•Para uso en exteriores de ambientes costero y superficie con alta eflorescencia es indispensable el uso de WaterLock Primer como primera capa.

- Corrija las grietas con masilla, deje secar completamente.
- Si la superficie masillada queda tizosa aplique una nueva mano de ACRYL PRIMER™ en el área.
- Luego aplique la pintura a usar a 2 mils, con dos hora entre cada aplicación.

•Superficies nuevas de Yeso, Durock, Sheetrock, Planchas de yeso, Masillas y Estucos
Aplique una mano de Primer Acrílico ACRYL PRIMER™, según instrucciones.

•Superficies rústicas, block, concreto
Elimine toda impureza con agua a alta presión
Aplique una capa de Primer Acrílico ACRYL PRIMER™, según instrucciones.

•Superficies con problemas de salitre, eflorescencia y altos ataques químicos
Preparación de la superficie (SP2/SP3) mediante medios manual mecánicos como cepillado con ácido, lavado a presión y colocación de WaterLock Powder para blindar la superficie, luego aplicar ACRYL PRIMER™

APLICACIÓN

- Este producto tiene las condiciones óptimas para ser usado como ha sido envasado, agite vigorosamente antes y durante la aplicación para garantizar la homogeneidad del producto, aplique uniformemente utilizando brocha, rolo, o pistola airless, (para aplicar con pistola debe ser diluida de un 10% a un 15%)
- Pinte siempre en el lado de la sombra del edificio
- No diluya el ACRYL PRIMER™ úsela tal como viene
- No aplique cuando la superficie o temperatura estén a menos de 10° C o haya amenaza de lluvias antes de 2 horas.

DATOS TECNICOS

Vehículo: Latex 100% acrílico

Pigmentación: Dióxido de Titanio / Pigmentos

Solvente: Agua

Adherencia: Optima

Durabilidad: Excelente

Acabado: Eggshell

Sólidos por volumen: 27 ± 2%

Número de manos requeridas: 1

Tiempo de secado: 20 minutos al tacto

Repintado: 2 horas

Rendimiento teórico:

En superficies lisas nuevas:

Primera capa.: 40 - 50m² / galón

El rendimiento práctico o real de la pintura podrá variar debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, grosor, estas pérdidas pueden ser del orden de un 35% hasta 40%, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar.



**IDEAL PARA PAREDES TIZOSAS, ESTUCO,
MASILLA, YESO, DURO YESO & SHEETROCK**

ACRYL PRIMER

DATA SHEET

Más... Durabilidad, Protección y Rendimiento

ADVERTENCIA

No contiene plomo ni mercurio, pero este producto podría ser tóxico si es ingerido o causar irritación al contacto con la piel o las mucosas, esto por su poder fungicida por lo que se recomienda mantenerlo fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Qúitese inmediatamente la ropa contaminada; lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que han estado en contacto con el producto.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, con los párpados abiertos por lo menos durante 5 minutos; luego proteja los ojos con un pañuelo limpio y seco; consulte un médico.

Ingestión: Provocar el vómito. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO, mostrando la ficha técnica del producto.

Inhalación: Ventile el lugar; haga salir inmediatamente al paciente del lugar contaminado y manténgalo en reposo en un lugar bien ventilado. En caso de malestar consulte a un médico.

NOTA

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.